



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
LACKERING	P
	GRUPP
	80
	NR
	5
DATUM	
Januari 1967	

Grundfärg på reservdelsdetaljer.

Från och med årsskiftet 1966-67 är reservdelsdetaljer i tunnplåt (huvar, dörrar, framstycke, skärmar, bakluckor o.dyl.) grundmålade från Volvo med ugnstorkad grundfärg applicerad genom elektrodoppning. Med denna metod har detaljerna fått jämnare skiktjocklek och bättre beläggning på kanter, i hålrum, o.dyl. Detta ger en kvalitetsförbättring mot tidigare utförande, men då skiktet är tunnare (25-30 mym mot tidigare ca 50 mym) och plåtrepor o.dyl. syns tydligare än förut, måste en primer eller surfacer appliceras före topplacken vid slutlackering hos återförsäljarna.

Arbetsgång

1. Nedsmutsade detaljer rengöres med vatten eller kristallolja.
2. Torrslipning med slippapper av kornstorlek 320-360.
3. Luft- eller ugnstorkande primer eller surfacer påsprutas i tillräckligt skikt för att medge efterföljande slipning.
4. Vattenslipning med kornstorlek 400. Normal avverkning 10-15 mym.
5. Slutlackering med luft- eller ugnstorkande topplack. Totalt skikt 80-100 mym.